

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: ZB25010582

产品名称: TX-9107

委托单位: 广东拓信有机硅科技有限公司

检测类别: 委托检测

中标（广东）检验科技有限公司

Zhongbiao (Guangdong) Testing Technology Co., LTD.

地址: 汕头市濠江区玉新街(中国(广东)电子电路工业基地(河浦片、台商片)A01 地块南侧厂房五楼、中标科创园五楼)

客服热线: 4001336933

1.委托检测和检测结果仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.对检测和检测结果报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不再受理。3.客户提供的信息(包括样品信息),本单位不对其真实性负责。4.*=该标准暂未获授权。5.未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。6.本报告未标注资质认定(CMA)标志,报告中的数据 and 结果不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。7.因报告中所用语言产生的歧义,以中文为准。

报告编号 ZB25010582

第 1 页 共 2 页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	广东拓信有机硅科技有限公司				
	生产单位/地址	广东拓信有机硅科技有限公司 汕头市濠江区南山湾园区致业路 1 号				
	样品信息	样品名称：TX-9107 样品数量：1 块 50*50cm 号型规格：---- 产品等级：---- 产品款号或货号：---- 商标：---- 样品描述：绿色针织布 安全类别：A 类 布号：----				
	判定标准：	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 35263-2017 纺织品 接触瞬间凉感性能的检测和评价 产品等级：----，安全类别：A 类				
检测类别	委托检测	样品接收日期	2025-04-30	报告发布日期	2025-05-05	
检测日期	2025-04-30 至 2025-05-05					
检验结论	本次委托检测共检 2 项，所检项目符合 GB 18401-2010、GB/T 35263-2017 标准的要求。					
样品照片						
备注						

批准：

何心奇

审核：

林丹洁

编制：

许旭明



报告编号 ZB25010582

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	测试方法	单位	标准值	实测值	判定
1#	TX-9107					
1	异味	/	GB 18401-2010 条款 6.7	/	无	无异味 符合
2	接触凉感系数 q-max	/	*GB/T 35263-2017	J/(cm ² · s)	≥0.15	0.22 具有接触瞬间凉感性能
接触凉感系数 q-max: 载样台温度: 20±0.5℃, 热检测板温度: 35±0.5℃。						

*****报告结束*****

