

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: ZB25010583

产品名称: TX-9311B

委托单位: 广东拓信有机硅科技有限公司

检测类别: 委托检测

中标（广东）检验科技有限公司

Zhongbiao (Guangdong) Testing Technology Co., LTD.

地址: 汕头市濠江区玉新街(中国(广东)电子电路工业基地(河浦片、台商片)A01 地块南侧厂房五楼、中标科创园五楼)

客服热线: 4001336933

1.委托检测和检测结果仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.对检测和检测结果报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不再受理。3.客户提供的信息(包括样品信息),本单位不对其真实性负责。4.*=该标准暂未获授权。5.未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。6.本报告未标注资质认定(CMA)标志,报告中的数据 and 结果不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。7.因报告中所用语言产生的歧义,以中文为准。

第1页 共2页

编制:

企业邮箱: cticZBJC@163.com
 公司官网: <http://www.cticservice.com/>
 联系地址: 汕头市濠江区玉新街道中标科创园
 B栋五楼中标检测



报告下载

报告编号 ZB25010583

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	测试方法	单位	标准值	实测值	判定
1#	TX-9311B					
1	异味	/	GB 18401-2010 条款 6.7	/	无	无异味 符合
2	接触凉感系数 q-max	/	*GB/T 35263-2017	J/(cm ² · s)	≥0.15	0.22 具有接触瞬间凉感性能
接触凉感系数 q-max: 载样台温度: 20±0.5℃, 热检测板温度: 35±0.5℃。						

*****报告结束*****

