



报告编号 FB24019220

防伪码: C988090Q

第 1 页共 2 页

委托方	广东拓信有机硅科技有限公司 汕头市濠江区滨海街道南山湾工业园区致业路 1 号				
生产方	广东拓信有机硅科技有限公司 汕头市濠江区滨海街道南山湾工业园区致业路 1 号				
客户认定 样品信息	商标: --- 样品名称: 粉色布抗紫外线和吸湿速干 布料 数量: 1 样品描述: 粉色针织物 样品状态: 未见明显异常 产品等级: ---, 安全类别: --- 布号: --- 声明款号: ---				
检验类型	委托检验	来样日期/ 检测开始日期	2024-08-29	签发日期	2024-08-31
判定依据	GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定 产品等级: ---, 安全类别: ---				

	标准 (称) 值	实测值	单项判定
1 防紫外线性能 GB/T 18830-2009			符合
UVA 平均透射比 (%)	<5	1.50	
UVB 平均透射比 (%)	—	0.17	
紫外线防护系数的 平均值	—	354.25	
样品的 UPF 值	>50	>50	

批准

刘小亮

刘小亮 (主任)



委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。

备注: 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。
无 CMA 标志的报告, 仅作为科研、教学或内部质量控制使用
标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实。

* =该标准暂未获授权。





报告编号 FB24019220

防伪码: C988090Q

第 2 页共 2 页



*****报告结束*****

